

科思创 TPU Desmopan 3856D物性表

热性质

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
拉伸储能模量	ISO 6721-1,-4	-20 °C	MPa	1380
拉伸储能模量	ISO 6721-1,-4	20 °C	MPa	310
拉伸储能模量	ISO 6721-1,-4	60 °C	MPa	110

机械性能

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
10% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa	8
100% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa	20
300% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa	35
回弹力	ISO 4662		%	40
弯曲模量	ISO 178	2 mm/min	MPa	150
断裂应变	DIN 53504	200 mm/min	%	450
最终拉伸强度	DIN 53504	200 mm/min	MPa	51
耐磨性	ISO 4649 method A		mm ³	30
邵氏硬度 D	DIN ISO 7619-1	1s		55

其他性能 (23 °C)

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
密度	ISO 1183-1		kg/m ³	1200

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。