

# 韩国乐天 PC/GF: HN-3102GH物性表

项目	测试方法	条件	单位	代表值
<b>物理性质</b>				
比重	ASTM D792	Natural 或代表 color	-	1.26
熔融指数	ASTM D1238	250°C, 10kg	g/10min	22
成型收缩率(MD)	ASTM D955	Flow at 3.2mm(MD)	%	0.3-0.6
成型收缩率(TD)	ASTM D955	X-Flow at 3.2mm(TD)	%	0.3-0.6
<b>机械性质</b>				
拉伸强度(at yield)	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	800
伸长率(at break)	ASTM D638	5mm/min	%	3
拉伸模量25000	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	25000
断裂强度(at break)	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	800
弯曲强度	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	1200
弯曲模量	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	35000
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/4 inch at 23°C	kgf-cm/cm	9.0
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/8 inch at 23°C	kgf-cm/cm	9.0
硬度	ASTM D785	R-Scale	-	90
<b>热学特性</b>				
热变形温度	ASTM D648	18.56kgf/cm <sup>2</sup> , 6.4mm	°C	138
<b>阻燃</b>				
阻燃度	UL94	V-0	mm	1.5-1.6

此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性，但是承扬对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。