

韩国乐天 PC: SC-1220UR物性表

| 项目 | 测试方法 | 条件 | 单位 | 代表值 |
|-----------------------|------------|---------------------|-----------|----------|
| 物理性质 | | | | |
| 比重 | ASTM D792 | Natural 或代表 color | - | 1.2 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 300°C, 1.2kg | g/10min | 22.0 |
| 成型收缩率(MD) | ASTM D955 | Flow at 3.2mm(MD) | % | 0.5~0.7 |
| 成型收缩率(TD) | ASTM D955 | X-Flow at 3.2mm(TD) | % | 0.5~0.7 |
| 机械性质 | | | | |
| 拉伸强度(at yield) | ASTM D638 | 50mm/min | kgf/cm2 | 640 |
| 伸长率(at break) | ASTM D638 | 50mm/min | % | 110 |
| 拉伸模量23000 | ASTM D638 | 50mm/min | kgf/cm2 | 23000 |
| 断裂强度(at break) | ASTM D638 | 50mm/min | kgf/cm2 | 640 |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 2.8mm/min | kgf/cm2 | 920 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2.8mm/min | kgf/cm2 | 23000 |
| Izod冲击强度(notched) | ASTM D256 | 1/4 inch at 23°C | kgf-cm/cm | 10 |
| Izod冲击强度(notched) | ASTM D256 | 1/8 inch at 23°C | kgf-cm/cm | 75 |
| 硬度 | ASTM D785 | R-Scale | - | 120 |
| 热学特性 | | | | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 18.56kgf/cm2, 6.4mm | °C | 125 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 4.6kgf/cm2, 6.4mm | °C | 136 |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | B/50 | °C | 145 |
| 阻燃 | | | | |
| 阻燃度 | UL94 | V-2 | mm | 0.75~3.2 |

此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性，但是承扬对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。