

SABIC CYCOLAC™ ABS INP572物性表

属性	典型值	UNITS	测试手段
MECHANICAL			
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span	134	MPa	ASTM D790
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span	3900	MPa	ASTM D790
Flexural Stress, yield, 2 mm/min	92	MPa	ISO 178
Flexural Modulus, 2 mm/min	3460	MPa	ISO 178
IMPACT			
Charpy Impact, unnotched, 23°C	1	kJ/m ²	ISO 179/2C
Izod Impact, notched, 23°C	46	J/m	ASTM D256
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C	3	kJ/m ²	ISO 180/1A
Izod Impact, notched 80*10*4 - 30°C	2	kJ/m ²	ISO 180/1A
THERMAL			
HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed	95	°C	ASTM D648
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed	85	°C	ASTM D648
Vicat Softening Temp, Rate B/50	102	°C	ISO 306
Vicat Softening Temp, Rate B/120	105	°C	ISO 306
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm	87	°C	ISO 75/Af
PHYSICAL			
Specific Gravity	1.08	-	ASTM D792
Melt Flow Rate, 230°C/3.8 kg	5.9	g/10 min	ASTM D1238
Density	1.08	g/cm ³	ISO 1183
Melt Flow Rate, 220°C/10.0 kg	16	g/10 min	ISO 1133
OPTICAL			
Light Transmission, 2.54 mm	92	%	ASTM D1003
Haze, 2.54 mm	1.6	%	ASTM D1003

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据

值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。