

# SABIC VALOX™ PBT V8030CS物性表

属性	典型值	UNITS	测试手段
<b>MECHANICAL</b>			
Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min	99	MPa	ASTM D638
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min	98	MPa	ASTM D638
Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min	2.7	%	ASTM D638
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min	2.8	%	ASTM D638
Nominal Strain, brk, 5 mm/min	8.6	%	ASTM D638
Tensile Modulus, 5 mm/min	6170	MPa	ASTM D638
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span	148	MPa	ASTM D790
Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span	148	MPa	ASTM D790
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span	5580	MPa	ASTM D790
Tensile Stress, yield, 5 mm/min	95	MPa	ISO 527
Tensile Stress, break, 5 mm/min	103	MPa	ISO 527
Tensile Strain, yield, 5 mm/min	2.1	%	ISO 527
Tensile Strain, break, 5 mm/min	2	%	ISO 527
Tensile Modulus, 1 mm/min	5880	MPa	ISO 527
Flexural Stress	148	MPa	ISO 178
Flexural Strain, break, 2 mm/min	3.4	%	ISO 178
Flexural Modulus	5480	MPa	ISO 178
<b>IMPACT</b>			
Izod Impact, notched, 23°C	58	J/m	ASTM D256
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C	4	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C	4	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Charpy Impact, notched, 23°C, 80*10*4mm, Cut	23	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>THERMAL</b>			
Vicat Softening Temp, Rate A/50	224	°C	ASTM D1525

HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm	220	°C	ASTM D648
HDT, 1.82 MPa, 3.2 mm	173	°C	ASTM D648
Vicat Softening Temp, Rate A/50	222	°C	ISO 306
Vicat Softening Temp, Rate A/120	222	°C	ISO 306
<b>PHYSICAL</b>			
Density	1.43	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Density	1.43	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Melt Volume Rate, MVR at 265°C/2.16 kg	29	cm <sup>3</sup> /10 min	ISO 1133
Melt Volume Rate, MVR at 265°C/5.0 kg	75	cm <sup>3</sup> /10 min	ISO 1133

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。