

# 日本宝理 DURANEX® PBT 751SA物性表

项目	单位	测试方法	典型值
吸水率 (23°C、水中24小时、1mmt)	%	ISO 62	0.2
拉伸强度	MPa	ISO 527-1,2	99
断裂应变	%	ISO 527-1,2	1.8
弯曲强度	MPa	ISO 178	149
弯曲模量	MPa	ISO 178	8,680
简支梁冲击强度 (有缺口、23°C)	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA	4.6
负荷变形温度 (1.8MPa)	°C	ISO 75-1,2	190
线性热膨胀系数 (23 - 55°C、流动方向)	x10 <sup>-5</sup> /°C	企业标准	3
线性热膨胀系数 (23 - 55°C、垂直方向)	x10 <sup>-5</sup> /°C	企业标准	6
绝缘破坏强度 (3mmt)	kV/mm	IEC 60243-1	19
体积电阻率	Ω·cm	IEC 60093	7 × 10 <sup>16</sup>
耐导电径迹	V	IEC 60112	275
洛氏硬度	M(Scale)	ISO2039-2	80
阻燃性		UL94	V-0
U L 发行的黄卡			E213445 *2
“出口贸易管理法令”的相关项目编号			附表1 第16项

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。