

# 韩国乐天 PC/ABS: NH-1015U物性表

项目	测试方法	条件	单位	代表值
<b>物理性质</b>				
比重	ASTM D792	Natural 或代表 color	-	1.18
熔融指数	ASTM D1238	220°C, 10kg	g/10min	34
成型收缩率(MD)	ASTM D955	Flow at 3.2mm(MD)	%	0.4~0.6
成型收缩率(TD)	ASTM D955	X-Flow at 3.2mm(TD)	%	0.4~0.6
<b>机械性质</b>				
拉伸强度(at yield)	ASTM D638	50mm/min	kgf/cm2	600
伸长率(at break)	ASTM D638	50mm/min	%	50
拉伸模量24000	ASTM D638	50mm/min	kgf/cm2	24000
断裂强度(at break)	ASTM D638	50mm/min	kgf/cm2	560
弯曲强度	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm2	900
弯曲模量	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm2	25000
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/4 inch at 23°C	kgf-cm/cm	18
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/8 inch at 23°C	kgf-cm/cm	55
硬度	ASTM D785	R-Scale	-	118
<b>热学特性</b>				
热变形温度	ASTM D648	18.56kgf/cm2, 6.4mm	°C	86
维卡软化温度	ISO 306	B/50	°C	98
<b>阻燃</b>				
阻燃度	UL94	V-0	mm	1.5 / 3.0

此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性，但是承扬对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。