

# 韩国乐天 HIPS: VE-1897物性表

项目	测试方法	条件	单位	代表值
<strong>物理性质</strong>				
比重	ASTM D792	Natural 或代表 color	-	1.15
熔融指数	ASTM D1238	200°C, 5kg	g/10min	16
成型收缩率(MD)	ASTM D955	Flow at 3.2mm(MD)	%	0.3-0.4
成型收缩率(TD)	ASTM D955	X-Flow at 3.2mm(TD)	%	0.4-0.5
<strong>机械性质</strong>				
拉伸强度(at yield)	ASTM D638	20mm/min	kgf/cm2	230
伸长率(at break)	ASTM D638	20mm/min	%	35
拉伸模量21000	ASTM D638	20mm/min	kgf/cm2	21000
断裂强度(at break)	ASTM D638	20mm/min	kgf/cm2	260
弯曲强度	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm2	320
弯曲模量	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm2	19500
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/4 inch at 23°C	kgf-cm/cm	6.3
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/8 inch at 23°C	kgf-cm/cm	9.5
硬度	ASTM D785	R-Scale	-	100
<strong>热学特性</strong>				
热变形温度	ASTM D648	18.56kgf/cm2, 6.4mm	°C	75
维卡软化温度	ISO 306	B/50	°C	81
<strong>阻燃</strong>				
阻燃度	UL94	V-0	mm	1.5,3.0

此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性，但是承扬对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。