

韩国乐天 PBT: ASF-9810FM物性表

项目	测试方法	条件	单位	代表值
物理性质				
比重	ASTM D792	Natural 或代表 color	-	1.31
吸水性	ASTM D570	23°C	%	0.4
熔融指数	ASTM D1238	250°C, 2.16kg	g/10min	60
成型收缩率(MD)	ASTM D955	Flow at 3.2mm(MD)	%	1.5-1.8
成型收缩率(TD)	ASTM D955	X-Flow at 3.2mm(TD)	%	1.7-2.0
机械性质				
拉伸强度(at yield)	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm2	550
伸长率(at break)	ASTM D638	5mm/min	%	50
拉伸模量23500	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm2	23500
断裂强度(at break)	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm2	450
弯曲强度	ASTM D790	5mm/min	kgf/cm2	850
弯曲模量	ASTM D790	5mm/min	kgf/cm2	26500
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/4 inch at 23°C	kgf-cm/cm	3.5
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/8 inch at 23°C	kgf-cm/cm	3.0
硬度	ASTM D785	R-Scale	-	116
硬度	ASTM D785	M-Scale	-	86
热学特性				
热变形温度	ASTM D648	4.6kgf/cm2, 6.4mm	°C	165
维卡软化温度	ISO 306	B/50	°C	185

此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性，但是承扬对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。