

SABIC CYCOLAC™ ABS INP338物性表

属性	典型值	UNITS	测试手段
MECHANICAL			
Hardness, Shore D	40	-	ASTM D2240
PHYSICAL			
Specific Gravity	0.95	-	ASTM D792
Melt Flow Rate, 200°C/3.8 kgf	5.7	g/10 min	ASTM D1238
Density (Molded)	0.96	g/cm ³	ISO 1183
Mean Resin Particle Size	180	micrometer	SABIC method
Total NA Volatiles	0.3	%	SABIC method
BD	70	%	SABIC method
Bulk Density	0.25	g/cm ³	ASTM D1895

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。