

科思创 PC Makrolon® LED5102物性表

热性质

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
Coefficient of linear thermal expansion, normal	ISO 11359-1,-2	23 to 55 °C	10 ⁻⁴ /K	0.65
热变型温度	ISO 75-1,-2	0.45 MPa	°C	136
热变型温度	ISO 75-1,-2	1.80 MPa	°C	123
热膨胀系数, 流动方向	ISO 11359-1,-2	23 to 55 °C	10 ⁻⁴ /K	0.65
维卡软化温度	ISO 306	50 N; 120 °C/h	°C	145
维卡软化温度	ISO 306	50 N; 50 °C/h	°C	143

机械性能

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
3.5%应变时的弯曲应力	ISO 178	2 mm/min	MPa	73
Izod 缺口冲击强度	ISO 21305/based on ISO 180/A	23 °C/ 3 mm	kJ/m ²	55P(C)
Izod 缺口冲击强度	ISO 21305/based on ISO 180/A	-30 °C/ 3 mm	kJ/m ²	12C
名义断裂拉伸应变	ISO 527-1,-2	50 mm/min	%	> 50
屈服应力	ISO 527-1,-2	50 mm/min	MPa	63
屈服应变	ISO 527-1,-2	50 mm/min	%	6
弯曲强度	ISO 178	2 mm/min	MPa	97
弯曲强度下的弯曲应变	ISO 178	2 mm/min	%	7.1
弯曲模量	ISO 178	2 mm/min	MPa	2350
抗拉模量	ISO 527-1,-2	1 mm/min	MPa	2350
断裂应力	ISO 527-1,-2	50 mm/min	MPa	60
断裂应变	b.o. ISO 527-1,-2	50 mm/min	%	120

原料特定性能

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
折射系数	ISO 489	Procedure A		1.584
透光率 (透明材料)	ISO 13468-2	2 mm	%	90
透光率 (透明材料)	ISO 13468-2	4 mm	%	89
透明材料的雾度	ISO 14782	3 mm	%	< 0.5

流变性能

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
------	------	------	----	----

成型收缩率, 垂直接流动方向	ISO 294-4	60x60x2 mm	%	0.7
成型收缩率, 流动方向	ISO 294-4	60x60x2 mm	%	0.65
熔融指数 (体积)	ISO 1133	300 °C/ 1.2 kg	cm ³ /10 min	34

测试试样的工艺条件

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
注塑-模具温度	ISO 294		°C	80
注塑-注塑速度	ISO 294		mm/s	200
注塑-熔体温度	ISO 294		°C	280

其他性能 (23 °C)

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
密度	ISO 1183-1		kg/m ³	1190

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。