

韩国乐天 ABS: HF-0680 U物性表

项目	测试方法	条件	单位	代表值
物理性质				
比重	ASTM D792	Natural 或代表 color	-	1.04
熔融指数	ASTM D1238	200°C, 5kg	g/10min	2.2
机械性质				
拉伸强度(at yield)	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm ²	450
弯曲强度	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm ²	620
弯曲模量	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm ²	22000
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/4 inch at 23°C	kgf-cm/cm	23
硬度	ASTM D785	R-Scale	-	108
热学特性				
维卡软化温度	ISO 306	B/50	°C	97

此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性，但是承扬对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。