

日本宝理 TOPAS® COC 9506F-500物性表

项目	单位	测试方法	典型值
吸水率 (23°C, 饱和)	%	ISO 62	0.01
MVR (190°C, 2.16kg)	cm ³ /10min	ISO 1133	1.0
MVR (230°C, 2.16kg)	cm ³ /10min	ISO 1133	6.0
玻璃化转变温度 (10°C/min)	°C	ISO 11357-1,-2,-3	65
拉伸弹性模量 (Film) (machine direction)	MPa	ISO 527-3	1,800
拉伸弹性模量 (Film) (transverse direction)	MPa	ISO 527-3	1,700
拉伸破坏强度 (Film) (machine direction)	MPa	ISO 527-3	52
拉伸破坏强度 (Film) (transverse direction)	MPa	ISO 527-3	51
拉伸破坏伸率 (Film) (machine direction)	%	ISO 527-3	3.1
引張破断伸度 (Film) (transverse direction)	%	ISO 527-3	3.1
水蒸气透过性 (Film) (38°C, 90%RH)	g100μm/(m ² day)	ISO 15106-3	0.90
阻燃性		UL94	-
U L 发行的黄卡			-
“出口贸易管理法令”的相关项目编号			-

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。