

SABIC XENOY™ PBT/PC HX6600HP物性表

属性	典型值	UNITS	测试手段
MECHANICAL			
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min	43	MPa	ASTM D638
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min	35	MPa	ASTM D638
Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min	4	%	ASTM D638
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min	150	%	ASTM D638
Tensile Modulus, 5 mm/min	1900	MPa	ASTM D638
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span	43	MPa	ASTM D790
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span	1900	MPa	ASTM D790
Tensile Stress, yield, 50 mm/min	44	MPa	ISO 527
Tensile Stress, break, 50 mm/min	37	MPa	ISO 527
Tensile Strain, yield, 50 mm/min	4	%	ISO 527
Tensile Strain, break, 50 mm/min	100	%	ISO 527
Tensile Modulus, 1 mm/min	1900	MPa	ISO 527
Flexural Stress, yield, 2 mm/min	64	MPa	ISO 178
Flexural Modulus, 2 mm/min	1800	MPa	ISO 178
IMPACT			
Izod Impact, notched, 23°C	800	J/m	ASTM D256
Izod Impact, notched, -30°C	750	J/m	ASTM D256
Multiaxial Impact	100	J	ISO 6603
Instrumented Dart Impact Total Energy, 23°C	100	J	ASTM D3763
Izod Impact, unnotched 80*10*4 - 40°C	NB	kJ/m ²	ISO 180/1U
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C	65	kJ/m ²	ISO 180/1A
Izod Impact, notched 80*10*4 - 30°C	20	kJ/m ²	ISO 180/1A
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm	70	kJ/m ²	ISO 179/1eA

Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm	NB	kJ/m ²	ISO 179/1eU
THERMAL			
Vicat Softening Temp, Rate B/50	117	°C	ASTM D1525
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed	60	°C	ASTM D648
CTE, -40°C to 40°C, flow	1.E-04	1/°C	ASTM E831
CTE, -40°C to 40°C, xflow	1.E-04	1/°C	ASTM E831
CTE, -40°C to 40°C, flow	1.E-04	1/°C	ISO 11359-2
CTE, -40°C to 40°C, xflow	1.E-04	1/°C	ISO 11359-2
CTE, 23°C to 60°C, flow	1.3E-04	1/°C	ISO 11359-2
Vicat Softening Temp, Rate B/50	117	°C	ISO 306
Vicat Softening Temp, Rate B/120	120	°C	ISO 306
HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm	95	°C	ISO 75/Bf
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm	60	°C	ISO 75/Af
PHYSICAL			
Specific Gravity	1.21	-	ASTM D792
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm	1.2-1.6	%	SABIC method
Melt Flow Rate, 250°C/5.0 kgf	11	g/10 min	ASTM D1238
Density	1.21	g/cm ³	ISO 1183
Water Absorption, (23°C/saturated)	0.4	%	ISO 62-1
Moisture Absorption (23°C / 50% RH)	0.05	%	ISO 62
Melt Volume Rate, MVR at 250°C/5.0 kg	10	cm ³ /10 min	ISO 1133
Melt Viscosity, 260°C, 1500 sec-1	210	Pa-s	ISO 11443
Injection Molding			
Drying Temperature	90-100	°C	
Drying Time	2-4	Hrs	
Maximum Moisture Content	0.02	%	
Melt Temperature	255-270	°C	
Nozzle Temperature	250-265	°C	
Front - Zone 3 Temperature	250-270	°C	
Middle - Zone 2 Temperature	240-265	°C	
Rear - Zone 1 Temperature	230-250	°C	

Hopper Temperature	40-60	°C
Mold Temperature	60-80	°C

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。