

# 科思创 TPU Desmopan 9365D GMP物性表

## 机械性能

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
10% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa	20
100% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa	30
300% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa	50
50% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa	26
弯曲模量	ISO 178	2 mm/min	MPa	335
断裂应变	DIN 53504	200 mm/min	%	342
最终拉伸强度	DIN 53504	200 mm/min	MPa	58
邵氏硬度 D	DIN ISO 7619-1	1s		66

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。