

韩国乐天 PC/ABS: NH-1013物性表

项目	测试方法	条件	单位	代表值
物理性质				
比重	ASTM D792	Natural 或代表 color	-	1.18
熔融指数	ASTM D1238	220°C, 10kg	g/10min	31
成型收缩率(MD)	ASTM D955	Flow at 3.2mm(MD)	%	0.4~0.7
成型收缩率(TD)	ASTM D955	X-Flow at 3.2mm(TD)	%	0.4~0.7
机械性质				
拉伸强度(at yield)	ASTM D638	50mm/min	kgf/cm2	630
伸长率(at break)	ASTM D638	50mm/min	%	50
拉伸模量-	ASTM D638	50mm/min	kgf/cm2	-
断裂强度(at break)	ASTM D638	50mm/min	kgf/cm2	500
弯曲强度	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm2	920
弯曲模量	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm2	25000
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/8 inch at 23°C	kgf-cm/cm	60
硬度	ASTM D785	R-Scale	-	118
热学特性				
热变形温度	ASTM D648	18.56kgf/cm2, 6.4mm	°C	88
热变形温度	ASTM D648	4.6kgf/cm2, 6.4mm	°C	-
维卡软化温度	ISO 306	B/50	°C	100
RTI, Ele	UL 746B	1.5, 3.0	°C	90
RTI, Imp	UL 746B	1.5, 3.0	°C	85
RTI, Str	UL 746B	1.5, 3.0	°C	90
阻燃				
阻燃度	UL94	V-1	mm	1.2, 1.3
阻燃度	UL94	V-0	mm	1.5, 2.0, 3.1, 2.5, 3.0
阻燃度	UL94	5VA	mm	3.0
阻燃度	UL94	5VB	mm	2.0, 2.1, 2.5

电气性能

Hot Wire Ignition	UL746A	1.5	PLC	2
High Current Arc Ignition	UL746A	1.5	PLC	3
Comparative Tracking Index	IEC 60112	-	PLC	0

此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性，但是承扬对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。