

# 韩国乐天 PBT/GF: JS-5207LD物性表

项目	测试方法	条件	单位	代表值
<b>物理性质</b>				
比重	ASTM D792	Natural 或代表 color	-	1.37
熔融指数	ASTM D1238	280°C, 2.16kg	g/10min	20
成型收缩率(MD)	ASTM D955	Flow at 3.2mm(MD)	%	0.5-0.8
成型收缩率(TD)	ASTM D955	X-Flow at 3.2mm(TD)	%	0.6-0.9
<b>机械性质</b>				
拉伸强度(at yield)	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	1000
伸长率(at break)	ASTM D638	5mm/min	%	3.6
拉伸模量58250	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	58250
断裂强度(at break)	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	1000
弯曲强度	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	1700
弯曲模量	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm <sup>2</sup>	57000
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/4 inch at 23°C	kgf-cm/cm	11
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/8 inch at 23°C	kgf-cm/cm	11
硬度	ASTM D785	R-Scale	-	112
<b>热学特性</b>				
热变形温度	ASTM D648	18.56kgf/cm <sup>2</sup> , 6.4mm	°C	208
热变形温度	ASTM D648	4.6kgf/cm <sup>2</sup> , 6.4mm	°C	208
<b>电气性能</b>				
介电常数	ASTM D150	at 25°C	-	3.1

此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性，但是承扬对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。