

# 科思创 PC/ABS Bayblend® T90 MF-20物性表

## 热性质

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
Coefficient of linear thermal expansion, normal	ISO 11359-1,-2	23 to 55 °C	10 <sup>-4</sup> /K	0.56
可烧性试验UL94	UL 94	0.85 mm	Class	HB
热变型温度	ISO 75-1,-2	0.45 MPa	°C	127
热变型温度	ISO 75-1,-2	1.80 MPa	°C	111
热膨胀系数, 流动方向	ISO 11359-1,-2	23 to 55 °C	10 <sup>-4</sup> /K	0.4
维卡软化温度	ISO 306	50 N; 120 °C/h	°C	130
维卡软化温度	ISO 306	50 N; 50 °C/h	°C	128

## 机械性能

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
Izod 冲击强度	ISO 180/U	-30 °C	kJ/m <sup>2</sup>	50
Izod 冲击强度	ISO 180/U	23 °C	kJ/m <sup>2</sup>	70
Izod 缺口冲击强度	ISO 180/A	23 °C	kJ/m <sup>2</sup>	20
Izod 缺口冲击强度	ISO 180/A	-30 °C	kJ/m <sup>2</sup>	6
屈服应力	ISO 527-1,-2	50 mm/min	MPa	60
屈服应变	ISO 527-1,-2	50 mm/min	%	3.2
抗拉模量	ISO 527-1,-2	1 mm/min	MPa	4900
断裂应力	ISO 527-1,-2	50 mm/min	MPa	50
断裂应变	b.o. ISO 527-1,-2	50 mm/min	%	9.0

## 流变性能

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
成型收缩率, 垂直流动方向	b.o. ISO 2577	150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C	%	0.25 - 0.45
成型收缩率, 流动方向	b.o. ISO 2577	150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C	%	0.3 - 0.5
熔体黏度	b.o. ISO 11443-A	1000 s <sup>-1</sup> / 260 °C	Pa*s	240
熔融指数 (体积)	ISO 1133	260 °C / 5 kg	cm <sup>3</sup> /10 min	12

## 电性能 (23 °C/50 % 相对湿度)

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
Electrical strength	IEC 60243-1	1 mm	kV/mm	35

体积电阻率	IEC 60093		Ohm*m	1E14
损耗因数	IEC 60250	1 MHz	10 <sup>-4</sup>	32
损耗因数	IEC 60250	100 Hz	10 <sup>-4</sup>	15
相对介电常数	IEC 60250	1 MHz		3.2
相对介电常数	IEC 60250	100 Hz		3.3
相比耐漏电起痕指数CTI	IEC 60112	Solution A	Rating	225
表面电阻率	IEC 60093		Ohm	1E16

## 测试试样的工艺条件

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
注塑-模具温度	ISO 294		°C	80
注塑-注塑速度	ISO 294		mm/s	240
注塑-熔体温度	ISO 294		°C	260

## 其他性能 (23 °C)

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
吸水性 (饱和值)	ISO 62	Water at 23 °C	%	0.5
吸水性 (静态均衡值)	ISO 62	23 °C; 50 % r. h.	%	0.2
密度	ISO 1183-1		kg/m <sup>3</sup>	1290

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。