

科思创 TPU Desmopan EC 33095AU DPS300物性表

机械性能

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
100% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa	13
300% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa	28
撕裂强度	ISO 34-1	500 mm/min	kN/m	130
断裂应变	DIN 53504	200 mm/min	%	423
最终拉伸强度	DIN 53504	200 mm/min	MPa	508
耐磨性	ISO 4649 method B		mm ³	49
邵氏硬度 A	DIN ISO 7619-1	1s		94
邵氏硬度 D	DIN ISO 7619-1	1s		47

其他性能 (23 °C)

属性名称	测试标准	测试标准	单位	数值
密度	ISO 1183-1		kg/m ³	1276

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。