

韩国乐天 ABS: EA-0640物性表

项目	测试方法	条件	单位	代表值
物理性质				
比重	ASTM D792	Natural 或代表 color	-	1.05
熔融指数	ASTM D1238	200°C, 5kg	g/10min	1.8
机械性质				
拉伸强度(at yield)	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm ²	450
伸长率(at break)	ASTM D638	5mm/min	%	20
拉伸模量20000	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm ²	20000
断裂强度(at break)	ASTM D638	5mm/min	kgf/cm ²	340
弯曲强度	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm ²	750
弯曲模量	ASTM D790	2.8mm/min	kgf/cm ²	26000
Izod冲击强度(notched)	ASTM D256	1/4 inch at 23°C	kgf-cm/cm	19
硬度	ASTM D785	R-Scale	-	95
热学特性				
热变形温度	ASTM D648	18.56kgf/cm ² , 6.4mm	°C	81
热变形温度	ASTM D648	4.6kgf/cm ² , 6.4mm	°C	96
维卡软化温度	ISO 306	B/50	°C	95

此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性，但是承扬对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。