

日本宝理 DURANEX® PBT 500FP物性表

项目	单位	测试方法	典型值
IV			0.875
Tm	°C		224
Tc	°C		173
ΔH	J/g		49
Tg	°C		35
阻燃性		UL94	HB
U L 发行的黄卡			E213445 *2
“出口贸易管理法令”的相关项目编号			附表1 第16项

此数据由我们从该材料的生产商处获得。我们尽最大努力确保此数据的准确性，但是我们对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选料前，就数据值与材料供应商进行验证。