

Iupilon® ML-200

Polycarbonate

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

产品说明

Iupilon® ML-200是一种聚碳酸酯(PC)材料. 该产品在北美洲,欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型. Iupilon® ML-200的主要特性为:中等粘度.

Iupilon® ML-200的典型应用领域为:汽车行业

基本信息			
特性	中等粘性		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.20	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	9.5	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg)	8.80	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			
垂直流动方向 : 3.20 mm	0.50 到 0.70	%	
流动方向 : 3.20 mm	0.50 到 0.70	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.24	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2500	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	63.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	6.8	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	120	%	ISO 527-2
弯曲模量	2300	MPa	ISO 178
弯曲应力	91.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	76	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	138	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	125	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	6.3E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	7.3E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	4.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	3.0E+16	ohms-cm	IEC 60093
介电强度			IEC 60243-1
1.00 mm	31	kV/mm	IEC 60243-1
3.00 mm	17	kV/mm	IEC 60243-1

相对电容率		IEC 60250
100 Hz	3.10	IEC 60250
1 MHz	3.10	IEC 60250
耗散因数		IEC 60250
100 Hz	7.0E-4	IEC 60250
1 MHz	9.0E-3	IEC 60250

注射	额定值	单位制
干燥温度	120	°C
干燥时间	4.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	260 到 280	°C
料筒中部温度	270 到 290	°C
料筒前部温度	280 到 300	°C
射嘴温度	280 到 300	°C
模具温度	70.0 到 100	°C
注塑压力	50.0 到 150	MPa
螺杆转速	50 到 100	rpm